

PRODUIT	M0102-00 Bas COV (50)	FT18M010200R2
MARQUE	MICCA MODA ®	
NOM	BOUCHES-PORES LATEX ACRYLIQUE	

PRODUITS APPARENTÉ	M0102-00 BLANC (TINTABLE)
---------------------------	----------------------------------

DESCRIPTION

Un revêtement à base d'émulsion latex acrylique (PVA) qui produit un fini très lisse, prêt à recouvrir d'un apprêt et d'une finition.

UTILISATION

Recommandé à l'intérieur pour surfaces telles que blocs et briques de ciment et béton. Le produit a une consistance élevée afin de remplir les joints, fissures et petites imperfections.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et dépourvues de tout contaminants. L'efflorescence doit être nettoyé avec une solution diluée d'acide muriatique, suivi d'un bon rinçage à l'eau.

ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit sec et frais. Protégé contre le gel. Conserver entre un minimum de 5°C et 30°C.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10° et 30° Celsius avec un pinceau à soies synthétiques, rouleau ou pistolet. Nettoyer l'outillage à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. Enlever l'excédant de peinture sur les outils pour faciliter le nettoyage.

PRÉCAUTION

Garder hors de la portée des enfants et animaux. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin sans délai.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

<p>Programme Choix Environnemental : Conforme à la dernière norme, CCD-47. Bas contenu en COV : Maximum de 50 g/l Formule sans plomb ni mercure ou chromates.</p> <p>Temps de séchage : Peut varier selon les température, humidité relative et avec la texture et porosité de la surface.</p> <p>Rendement : Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.</p>	Viscosité	110 ± 5 KU
	Brillant	Mat, 2% @ 60°
	Rendement	8-9 m ² /litre-mil 325-384 pi ² /gal-mil
	Sec au toucher	1 h.
	Avant de repeindre	3 h.
	Poids solide	63 ± 1%
	Volume solide	51 ± 1%
	Ecologo	CCD-47
	COV	Maximum de 50 g/l

PRODUIT

M0102-00 Bas COV (50)

FT18M010200R2

Couleur : Blanc

Formats disponibles: 18,9 L, et 3,78 L.

Limites et restrictions :

Éviter de peindre si l'humidité relative excède 85%. Assurez-vous que la couche de fond et la peinture de finition proviennent du même fabricant afin d'éviter les pertes d'adhérence.

Conseils pour l'élimination et le recyclage :

Consultez votre municipalité afin de bien disposer des résidus de peinture. Recyclez là où les installations le permettent. Les restants de peinture sont récupérés chez certains détaillants de peinture. Pour trouver rapidement le dépôt de résidus de peinture le plus près de chez vous, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec.

Assurez-vous que le revêtement est dans son contenant original et que l'étiquette est intacte. Laissez sécher complètement les résidus des contenants de peinture pratiquement vides avant d'en disposer.

Révision 02: Le 23 mars 2011

F4.04-P104-04
04-08-10