

DESCRIPTION:

Apprêt intérieur-extérieur à base d'eau à très faible odeur ayant un excellent pouvoir cachant. Dissimule l'odeur de fumée et les taches. Adhère à plusieurs surfaces avec un minimum de préparation.

COULEUR: Blanc. Peut être teinté couleurs pastel. L'ajout de colorant fera augmenter le contenu en COV.

UTILISATION :

Un revêtement primaire à base d'eau intérieur /extérieur adapté pour plusieurs surfaces; le bois, le gypse, l'ancien émail alkyde ou la vieille peinture au latex acrylique. Masque les taches d'eau, nicotine, dommages de feu, crayons feutres, encres, tannins et graisse. Il améliore l'adhérence de la couche de finition au latex. Peu ou très faible odeur durant et après l'application.

MODE D'EMPLOI:

Bien mélanger avant l'usage. Ne pas diluer. Appliquer à une température entre 10-30 °C avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Pour les grosses taches, appliquer 2-3 couches ou nettoyer avant de peindre. Sabler légèrement les surfaces brillantes. Nettoyer l'outillage avec de l'eau.

PREPARATION DE LA SURFACE:

La surface à teindre doit être sèche et propre de tout produit gras ou poussière. Il s'applique au Pinceau, Rouleau ou Pulvérisateur sur la surface à traiter. Sabler et gratter pour enlever les morceaux de la vieille peinture. Porter des lunettes, gans et tenue adaptée pour la peinture.

RENDEMENT :

Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.

DILUTION:

Le produit est prêt à l'emploi sans dilution.

TEMPS DE SÉCHAGE:

Peut varier selon la température, l'humidité relative et avec la texture et porosité de la surface.

STOCKAGE:

Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé entre 15°C et 25°C. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Pour éviter le gel.

APPRÊT :

universel, peut être appliqué sur et sous les latex et alkydes. Peut servir à uniformiser les surfaces au lustre inégal ou difficiles à recouvrir. Consultez nos représentants pour plus d'information pour des usages spécifiques.

GRAFFITIS ET TACHES:

Bien nettoyer les taches difficiles avant de peindre permet d'éviter l'application d'une couche supplémentaire.

LIMITES ET RESTRICTIONS :

Éviter de peindre si l'humidité relative excède 85% ou à des températures de surface inférieures à 10°C. Non recommandé pour les planchers de garage, plâtre neuf et maçonnerie fraîche non durcie.

Aspect: Blanc opaque

Odeur : légère

Brillant (85°): Mat. 2 ± 1

Viscosité: 79 ± 2 KU

Densité: 1.43 ± 0.02

PH à 100% : 8.0-9.0

Solubilité dans l'eau: Complète

Composition:

Liant : Émulsion Alkyde latex.

Diluant: Eau

Composés Organiques Volatils (COV): 66 g/l

Poids par Gallon: 11.95 ± .25 lbs

Solides par poids : 63.9 ± 2%

Solides par volume: 47.0 ± 2%

Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):

1.5 –2.5 mils ou 37.5– 63.5microns par couche (deux couches sont recommandées)

Épaisseur de Film Humide Re-
quise: (EFH) 3.2-5.3 mil

Rendement:

8-12 m²/litre mil 300-500 pi²/gal mil

Temps de séchage : Le temps de séchage peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface

Sec au Toucher: 2 h dépendant de la température et de l'humidité.

Avant de repeindre: 6 h

Manutention: 1/2 Hr.

Durée de vie : 1an dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.

Emballage: Formats disponibles: 18,9 L , 3,79 L et 946 ml.

APPLICATION

Température (°C): 10 à 30 °C

(50° to 86 °F).

Humidité: Idéal: 50%.

Maximum: 85%

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Point d'éclair: Aucun. Contenu en plomb: Aucun. Contenu en Mercure: Aucun

ATTENTION !

Peut irriter les yeux s'il y a contact direct. Peut être nocif si inhalé ou avalé.

Peut être nocif au contact cutané.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter de respirer les poussières. Lorsque la ventilation du local est insuffisante.

Porter un équipement de protection respiratoire. Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de protection .

Tenir hors portée des enfants. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste. Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion: Rincer la bouche NE PAS FAIRE VOMIR. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.**

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini

GARANTIES:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Date de révision: 14/02/2017.

Recommandations de matériel:

(Équipement Comparable est aussi convenable).

Pinceau :

Pour retouches ou dans des endroits pour apprêt. Utilisez une bonne brosse synthétique de qualité.

Rouleau: 10 mm (3/8 po).

Pistolet (sans air):

Pression: 1500-2000 psi

Buse: 0.015" – 0.021"

