

PRODUIT	SÉRIE M0780 Bas COV (175)	FT66AM0780R4
MARQUE	MICCA ACRYLIQUE + ®	
NOM	TEINTURE 100% ACRYLIQUE	

PRODUITS APPARENTÉ	M0780-20 MOYEN M0780-60 ACCENT	M0780-40 FONCÉE
---------------------------	-----------------------------------	-----------------

DESCRIPTION

Un revêtement à base d'émulsion 100% acrylique. Donne une finition opaque résistante et flexible. Adhère bien aux surfaces farineuses. Contient des anti-bactériens / Additifs fongicides.

UTILISATION

Recommandé à l'extérieur pour les surfaces telles que: clôtures, ameublements de jardin, panneaux et bardeaux.

Non recommandé pour planchers et balcons.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de tout contaminants, anciennes écailles de peinture. Réparer les fissures avec un mastic. Les noeuds de bois doivent être scellés avec une gomme laque.

ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel. Conserver entre un minimum de 5°C et 30°C.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10°-30° Celsius au pistolet. Appliquer uniformément dans le sens du grain. Sur le bois neuf ou poreux, diluer la première couche avec 10% d'eau. Nettoyer l'outillage avec de l'eau savonneuse immédiatement après usage.

PRÉCAUTION

Peut irriter les yeux. Ne pas approcher des yeux. Garder hors de la portée des enfants.

PREMIER SOIN :

Contient une petite quantité d'amino méthyle propanol. Si contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau. En cas d'ingestion, appeler le centre anti-poison ou contacter un médecin sans délai.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (Les données sont basées sur le blanc: M0200-00)

<p>Programme Choix Environnemental : Conforme à la dernière norme, CCD-47. Bas contenu en COV : Maximum de 175 g/l Formule sans plomb ni mercure ou chromates.</p> <p>Temps de séchage : Peut varier selon les température, humidité relative et avec la texture et porosité de la surface.</p> <p>Rendement : Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.</p> <p>ONGC : Type 1 GP-204M</p>	Viscosité	70 ± 3 KU
	Brillant	10 % ± 2 @ 60°
	Rendement	10-12 m ² /litre mil 411-486 pi ² /gal mil
	Sec au toucher	1 h.
	Avant de repeindre	4 h.
	B.N.Q.	Type 3714-510
	Poids solide	45 ± 1%
	Volume solide	34 ± 1%
	Ecologo	CCD-47
	COV	Maximum de 175 g/l

APPRÊTS RECOMMANDÉS

Bois: noeuds et veines
neuf Sceller avec de la gomme laque suivi d'un apprêt
M0470-00 Couche de fond alkyde

Tâches de saignement: M0472-00 Apprêt alkyde masque tache à faible odeur
M0272-00 Apprêt acrylique blanc pour masquer les taches

Couleur :

Blanc et bases à teinter. L'ajout de colorant augmentera le contenu en COV et peut affecter les temps de séchage et de recouvrement selon la quantité de colorant utilisée.

Limites et restrictions :

Éviter de peindre en plein soleil, sur une surface chaude ou si l'humidité relative excède 85%.

Nettoyage des surfaces :

Attendre au moins 30 jours avant de laver. Éviter les nettoyeurs abrasifs ou un frottage excessif.

Formats disponibles: Blanc 18,9 L, 3,78 L et 946 ml. Autres bases 3,78L et 946ml.

Élimination des résidus :

Consultez votre municipalité afin de bien disposer des résidus de peinture. Recyclez là où les installations le permettent.

Les restants de peinture sont récupérés chez certains détaillants de peinture. Pour trouver rapidement le dépôt de résidus de peinture le plus près de chez vous, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec.

Assurez-vous que le revêtement est dans son contenant original et que l'étiquette est intacte. Laissez sécher complètement les résidus des contenants de peinture pratiquement vides avant d'en disposer.