

PRODUIT	M0850-00	FT69DM085000R3
MARQUE	MICCA ANTIDÉRAPANT TEXTURÉ (BASE À L'EAU)	
NOM	ANTIDÉRAPANT – FINI TEXTURÉ	

PRODUITS APPARENTÉ	M0850-00 BLANC M0850-20 ; M0850-60 GAMME DE COULEURS
---------------------------	---

DESCRIPTION

Une solution à haute viscosité à base de copolymère 100% acrylique spécialement formulée pour une application extérieur et intérieur durable à long termes. Cet enduit va protéger et embellir les surfaces extérieures.

UTILISATION

Recommandé pour l'intérieur / l'extérieur pour surfaces de métal, murs de ciment, colonnes, écoinçons, murs de division, murs de soutiens, blocs et briques de ciment et béton, gypse, plafonds et le bois neuf ou vieilli. Pas recommandé pour les planchers.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, dépourvues d'anciennes écailles de peintures, libre de tout agent, laitance et dépourvues de tout contaminants. Les surfaces à peindre doivent avoir reçues une couche d'apprêt et un scellant approprié. Suivre les recommandations du manufacturier pour le temps avant de repeindre pour la couche d'apprêt. Toute efflorescence doit être nettoyé à l'acide muriatique et rincé vigoureusement à l'eau du robinet. Il est recommandé que le ciment doit être âgé d'un mois avant de peindre.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer sur la couche de fond appropriée à une température entre 10°-30°C. Utiliser un pinceau, pistolet ou un rouleau. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les prochaines 24hres ou si la surface est gelée. Nettoyer l'outillage et l'équipement avec l'eau du robinet. Pour un meilleur résultat, deux couches sont recommandés soit de 4-6 heures entre les couches dépendant de la température et de l'humidité.

ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit sec et frais

PRÉCAUTION

Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin sans délai.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité	130 ± 3 KU
Rendement Recommandé	57-77 Ft ² /Gal @ 10-15 MILS 0.53-0.71 Liter per M ²
Temp. Sec	@ 25°C
Sec au toucher	30-60 Min
Avant de repeindre	4-6 Hrs
Volume solide	42 ± 1%
Poids solide	57 ± 1%
VOC	200 g / l