

PRODUIT	M2058-00	FT75AM205800R1
MARQUE	MICCA INDUSTRIEL	
NOM	FINI MARTELÉ (SOLVANT)	

PRODUITS APPARENTÉ	M2058-00 : GRIS MARTELÉ. GAMME DE COULEUR.
---------------------------	--

DESCRIPTION

Revêtement à base de résines alkydes, séchage rapide, qui protège le métal contre la corrosion avec son fini martelé lustré et résistant. Très belle définition de l'effet martelé.

UTILISATION

Recommandé pour l'entretien des structures en métal et équipements. Des restrictions s'appliquent aux surfaces de métal galvanisé et aluminium soit appliquer une couche de M271-00 avant la couche d'apprêt pour une meilleure adhérence.

PRÉCAUTION

Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Nouvel acier: Enlever toutes matières étrangères comme huile, graisse, souillure ou tout autre contaminant en utilisant le solvant approprié. S'il y a lieu, enlever oxyde de surface (imperfections du métal) et rouille en brossant, sablant, à la main ou utiliser autres outils à pression. Appliquer l'apprêt tel que recommandé.

Vieil acier: (surface peinte et non peinte)

Enlever oxyde de surface (imperfections du métal), rouille et vieille peinture en utilisant brosse à pression, rectifieuse ou sableuse. Vérifier compatibilité de l'apprêt sur vieille surface peinte en faisant un petit test avant d'appliquer l'apprêt sur toute la surface.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Consistance déjà prête à utiliser. Appliquer à une température entre 10-30° Celsius avec un pistolet. Nettoyer l'outillage avec le diluant M0060-00 ou xylol M0061-00. Vérifier la compatibilité en faisant un test sur une petite surface.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (Basée sur le Blanc M2090-00)

Viscosité	51 ± 1 KU
Brillant	90° MIN
Rendement	540 pi ² /gal-mil
Sec au toucher	15 - 20 min
Avant de repeindre	1 - 2 h
Point d'éclair (T.C.C.)	39°C
Poids solide	44 ± 1%
Volume solide	34 ± 1%