

DESCRIPTION:

Revêtement à base de résines alkydes, séchage rapide, qui protège le métal contre la corrosion avec son fini martelé lustré et résistant. Très belle définition de l'effet martelé. **PRODUITS APPARENTÉS:**

M2058-00: GRIS MARTELÉ . GAMME DE COULEUR.

UTILISATION:

Recommandé pour l'entretien des structures en métal et équipements. Des restrictions s'appliquent aux surfaces de métal galvanisé et aluminium soit appliquer une couche de M271-00 avant la couche d'apprêt pour une meilleure adhérence.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Nouvel acier: Enlever toutes matières étrangères comme huile, graisse, souillure ou tout autre contaminant en utilisant le solvant approprié. S'il y a lieu, enlever oxyde de surface (imperfections du métal) et rouille en brossant, sablant, à la main ou utiliser autres outils à pression. Appliquer l'apprêt tel que recommandé.

Vieil acier: (surface peinte et non peinte)

Enlever oxyde de surface (imperfections du métal), rouille et vieille peinture en utilisant brosse à pression, rectifieuse ou sableuse. Vérifier compatibilité de l'apprêt sur vieille surface peinte en faisant un petit test avant d'appliquer l'apprêt sur toute la surface.

MODE D'EMPLOI:

Bien mélanger avant l'usage. Consistance déjà prête à utiliser. Appliquer à une température entre 10-30° Celsius avec un pistolet. Nettoyer l'outillage avec le diluant M0060-00 ou xylol M0061-00. Vérifier la compatibilité en faisant un test sur une petite surface.

ENTREPOSAGE:

Tenir loin des flammes nues et d'étincelles. La température de stockage est: (5- 30) °C.

INFORMATION DE SÉCURITÉ:

Teneur en plomb: Aucune

DANGER.

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une légère irritation cutanée.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut irriter les voies respiratoires.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage .Garder sous clef. Tenir au frais. Tenir loin des flammes nues et d'étincelles.Ne pas fumer.Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Protéger du rayonnement solaire.Tenir hors portée des enfants.

Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes,Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire.

Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste.

Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon.

Couleur: Gris

Niveau de lustre: 90° Min

PH: NA

Viscosité: 51 ± 1 KU

Densité 0.918 ± 0.05

Odeur: Forte

Point Eclair: 4 °C.

Poids par Gallon:

7.65 ± 0.25% lb/gal.

Solides par poids: 43 ± 1%

Solides par volume: 34 ± 1%

Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):

1.0-1.5 mils, 25.0-37.5 microns,

Épaisseur de Film Humide

Requise: (EFH): 3- 5 mils

Couvance théorique: 364-546 sq ft/gal, 9-13 m²/L, @

1-1.5 mil EFS

Couvance réelle: (avec une efficacité de 85%.) la couvance est de 309-464sq ft/gal,8-11 m²/L, @ (1-1.5 mils) EFS.

Conditions de séchages:

@ 20 °C (68 °F) @ 50 % H.R

Sec au toucher: 15@ 20 min

Avant de repeindre: 1-2 h

Application

Temperature (°C): 10 to 30 °C (50° to 86 °F)

Humidité: Idéal: 50%. Maximum: 85%.

Recommandations de matériel:

(Equipment Comparable et aussi convenable).

En cas d'inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche et en cas de malaise consulter immédiatement un médecin.NE PAS FAIRE VOMIR..

Consulter la fiche des données de sécurité (FDS) ,ainsi que les données et autres indications sur l'étiquette avant d'utiliser le produit.

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures a quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations,consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini.

GARANTIES:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas ou celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Date d'émission: 09/06/2016.

Pistolet :

Pistolet pulvérisateur de peinture sans air (filtrer à l'aide d'un coton à fromage avant d'ajouter le produit au pistolet pulvérisateur)

Pression 2200-2400 psi

Pointe 0.013" – 0.015"

Réduction Peut être à environ 10-15 % avec le M0061-00.



Emballage:

Formats disponibles:

946 ml, 3,79 L, 18,9 L,et 200 L.

