

PRODUIT	M2090-00	FT75EM209000R2
MARQUE	MICCA INDUSTRIEL	
NOM	ALKYDE SÉCHAGE RAPIDE	

PRODUITS APPARENTÉ	M2090-00 BLANC	M2090-20 MOYEN	M2030-00 Black
	M2011-00 JAUNE SÉCURITÉ	M2090-21 BASE MOYENNE AVEC COULEUR	M2090-60 ACCENT
	M2090-90 MARTELÉ	M2090-61 ACCENT AVEC COULEUR	M2130-00 NOIR
	M2030-00 NOIR	M2090-91 MARTELÉ AVEC COULEUR	M2025-00 ROUGE

DESCRIPTION

Revêtement à base de résines alkydes, séchage rapide, qui protège le métal contre la corrosion avec son fini lustré et résistant.

UTILISATION

Recommandé pour l'entretien des structures en métal et équipements. Pour les surfaces de métal galvanisé et aluminium, appliquer une couche de M0271-00 avant la couche d'apprêt. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer (2) couches de finition.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Nouvel acier: Enlever toutes matières étrangères comme huile, graisse, souillure ou tout autre contaminant en utilisant le solvant approprié. S'il y a lieu, enlever oxyde de surface (imperfections du métal) et rouille en brossant, sablant, à la main ou utiliser autres outils à pression. Appliquer l'apprêt tel que recommandé.

Vieil acier: (surface peinte et non peinte)

Enlever oxyde de surface (imperfections du métal), rouille et vieille peinture en utilisant brosse à pression, rectifieuse ou sableuse. Vérifier compatibilité de l'apprêt sur vieille surface peinte en faisant un petit test avant d'appliquer l'apprêt sur toute la surface.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30 °C avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Nettoyer l'outillage avec un diluant ou du xylène.

PRÉCAUTION

En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles. Garder hors de portée des enfants.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

	Viscosité	73±3 KU
	Lustre	90°
	Rendement	445 pi ² /gal-mil
	Sec au toucher	15-20 min
	Avant de repeindre	1-2 h.
	Point d'éclair (T.C.C.)	28°C
	Volume solide	28±1%
	Poids solide	46±1%