

APPARENCE ET DESCRIPTION:

Un fini perle au latex pour des surfaces intérieur correspondant aux dernières tendances en matière de décoration.

Les peintures traditionnelles à l'eau sont fabriquées en utilisant des composés organiques volatiles (COV) qui contribuent à la pollution de l'air. Notre produit **MICCA ECO-NOVO PERLE** est une peinture de finition efficace COV facile à nettoyer n'ayant que très peu d'impact sur l'environnement.

PRODUITS APPARENTÉS: M8180-10, M8180-20, M8180-40, M8180-60.

UTILISATION :

Recommandé pour les surfaces intérieures : Murs, boiseries, portes. Résidences, institutions, hôpitaux, édifices publics et commerciaux

Matériaux apprêtés: planches murales de gypse ou de fibres, bois, plâtre, béton, carreaux acoustiques, papier peint

Limitations:

Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur les planchers.

Ne pas mélanger à des produits à base d'huile ou à des diluants. Ne pas appliquer directement sur le fer et l'acier.

Avantages:

Très faible odeur. Prêt à être utilisée, facile à appliquer et sèche rapidement. Pouvoir cachant très élevé et anti-éclaboussures.

Fini lisse et doux. Excellente résistance au jaunissement Maintenance facile et lavable Produit écologique ne contenant ni plomb, ni mercure et conforme à la réglementation canadienne sur l'émission des Composés Organiques Volatiles des revêtements d'entretien architecturaux ou industriels.

PREPARATION DE LA SURFACE:

La surface à peindre doit être sèche et propre de tout produit gras ou poussière. Il s'applique au Pinceau, Rouleau ou Pulvérisateur sur la surface à traiter. Sabler et gratter pour enlever les morceaux de la vieille peinture. Porter des lunettes, gans et tenue adaptée pour la peinture.

NETTOYAGE :

Nettoyer l'outillage avec de l'eau immédiatement après usage. Éviter les produits abrasifs.

DILUTION

Le produit est prêt à l'emploi sans dilution.

MAINTENANCE:

Pour assurer un maximum de lavabilité et durabilité, il faudrait attendre 30 jours avant tout lavage du film sec de la peinture. Pour enlever des taches, utiliser du tissu doux ou de l'éponge mouillée à l'eau et du phosphate trisodique. Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs ou bien gratter pour enlever les taches.

STOCKAGE:

Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé entre 10°C et 30 °C. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Éviter le gel.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Point d'éclair: Aucun - Contenu en plomb: Aucun.

Contenu en Mercure: Aucun

Aspect: Blanc opaque.

Odeur : légère

Lustre (60°): 18 ± 3 %

Viscosité: 94 ± 3 KU

PH à 100% : 8.0 - 9.0.

Composition:

Type de résine : Emulsion latex acrylique.

Solvants:Eau.

Composés Organiques Volatils (COV): 5 g/L l'ajout de la couleur à ce produit peut ajouter des composés à base de COV)

Poids par Gallon:

10.84 ± 0.25% lb/gal.

Poids par Litre: 1.30 Kg

Solides par poids : 52.7 ± 2 %

Solides par volume: 38 ± 2 %

Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):

1.2-1.8 mils, 30.48-45.72 microns par couche.

Épaisseur de Film Humide Re-
quisse: (EFH) 3.2 -4.7 mils

Rendement Théorique: 508 sq ft/gal, 12.5 m²/L, à 1.2 mil (30.48 microns) EFS-

Rendement pratique:(supposant 15%de perte matérielle)

10.6 m²/litre-mil 432 pi²/gal-mil

Temps de séchage : Le temps de séchage peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface.

Sec au Toucher: 1 heure

Manutention: 2-4 Heures

Avant d'appliquer la 2ème couche: 3 - 4 heures

Performances atteintes du produit: 6-7 jours

Durée de vie : 01 an dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.

ATTENTION!

Peut causer une irritation et des rougeurs aux yeux. Peut être nocif par contact cutané.. Peut être nocif en cas d'ingestion.

Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de protection.

Ne pas respirer les poussières/Vapeurs/Aérosols.

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Garder hors de la portée des enfants.

Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et

Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire.

Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste.

Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche **NE PAS FAIRE VOMIR**.

Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

Consulter la fiche des données de sécurité (FDS), ainsi que les données et autres indications sur l'étiquette avant d'utiliser le produit.

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini .

GARANTIES:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Date d'émission: 22/02/2016.

APPLICATION

Température (°C): 10 to 30 °C (50° to 86 °F)

Humidité: Idéal: 50%. Maximum: 85%

Recommandations de matériel:

(Equipement Comparable est aussi convenable).

Pinceau :Au nylon / polyester

Rouleau :Utilisez un 3/8 "un -3 / 4" rouleau à poils synthétiques de couverture

Pistolet:pulvérisateur de peinture sans air (filtrer à l'aide d'un coton à fromage avant d'ajouter le produit au pistolet

pulvérisateur)

Pression: 2200-2400 psi

Buse: 0.019" – 0.021"

Réduction Peut être à environ:10%



Emballage: Formats disponibles:

18,9 L , 3,79 L & 946 ml.

