

**APPARENCE ET DESCRIPTION:**

Revêtement latex acrylique à base d'eau, ayant un haut pouvoir cachant, à très bas COV, à faible odeur produisant un fini mat très opaque. Facile à appliquer et à nettoyer. Il aussi est résistant aux éclaboussures.

**PRODUITS APPARENTÉS : M0100-00;-10;-20;-40;-60.**

**UTILISATION :**

Ce revêtement à base d'eau est conçu pour les surfaces de béton non peintes, de cloisons sèches et de maçonnerie.

**MODE D'EMPLOI:**

Bien mélanger avant l'usage. Prêt à l'emploi, ne requière pas de dilution. Appliquer à une température entre 10° et 30 °C avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet. Une couche suffit sur la plupart des surfaces dépendamment de la porosité. Nettoyer l'outillage à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. .

**LIMITES ET RESTRICTIONS:**

Éviter de peindre si l'humidité relative excède 85%. Non recommandé pour des surfaces sujettes à des lavages fréquents.

**NETTOYAGE :**

Eau du robinet

**PREPARATION DE LA SURFACE:**

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et dépourvues de tout contaminant. Les surfaces brillantes doivent être légèrement poncées.

**STOCKAGE:**

Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé entre 15°C et 25°C. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Eviter le gel.

**INFORMATION DE SÉCURITÉ**

Point d'éclair: Aucun

Contenu en plomb: Aucun.

Contenu en Mercure: Aucun

**ATTENTION!**

Peut causer une irritation et des rougeurs aux yeux. Peut être nocif par contact cutané. Peut être nocif en cas d'inhalation. Peut être nocif en cas d'ingestion.

Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de protection.

Ne pas respirer les poussières/Vapeurs/Aérosols.

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Garder hors de la portée des enfants.

Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et

Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire.

Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste.

Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche **NE PAS FAIRE VOMIR.**

**Aspect:** Blanc opaque.

**Odeur :** légère

**Lustre (à 85°):** 2° ± 1°

**Viscosité:** 90± KU @ 25°C/77°F

**Densité:** 1.473 ± 0.03

**PH à 100% :** 8.0 - 8.5

**Composition:**

**Type de résine :** Emulsion latex acrylique à base d'eau

**Type de pigment:** Dioxyde de Titane et pigments.

**Solvants:**Eau, Ethylène Glycol

**Composés Organiques Volatils (COV):** 35 g/L (0.29 lbs/gal)

**Poids par Gallon:** 11.6-12.5 lb/gal.

**Poids par Litre:** 1.4-1.5 Kg

**Solides par poids :** 54 ± 1%

**Solides par volume:** 35± 1%

**Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):**

3-5 mils ou 75.0-125microns par couche (deux couches sont recommandées)

**Épaisseur de Film Humide**

**Requise: (EFH)** 8-14 mil

**Rendement Théorique:** 578 sq ft/gal, 13.85 m<sup>2</sup>/L, à 1 mil (25 microns) EFS-

**Rendement pratique:**(supposant 15%de perte matérielle)  
13.2 m<sup>2</sup>/litre-mil 550pi<sup>2</sup>/gal-mil

**Temps de séchage :**

@ 68-77°F (20-25°C) 50% de l'humidité relative (RH).

**Sec au toucher :** 45-60 min

**Avant d'appliquer la 2ème**

**couche:** 60-120 min.

**Durée de vie :**

1an dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.

Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

Consulter la fiche des données de sécurité (FDS), ainsi que les données et autres indications sur l'étiquette avant d'utiliser le produit.

**DISPOSITION DES RESIDUS.**

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site [www.eco-peinture.ca](http://www.eco-peinture.ca) si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES** (Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini .

**GARANTIES:**

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas ou celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

**APPLICATION**

Appliquer seulement lorsque la température de l'air et des surfaces sont au-delà de 15 ° C. L'humidité relative ne doit pas être supérieure à 65%.

Le temps publié de recouvrement peut être prolongé quand l'humidité relative est supérieure à 60%.

**Recommandations de matériel:**

(Equipement Comparable et aussi Convenable).

**Pinceau** :Au nylon / polyester

**Rouleau** :Utilisez un 3/8 "un -3 / 4" rouleau à poils synthétiques de couverture

**Pistolet** :pulvérisateur de peinture sans air (filtrer à l'aide d'un coton à fromage avant d'ajouter le produit au pistolet pulvérisateur)

Pression 2,500 psi (min)

Buse: 0.015" – 0.019".



**Emballage:**

Gallons, chaudières & Barils.  
(3.785 L, 18.9L & 189.25 L).

