

DESCRIPTION:

Un revêtement à base d'émulsion 100% acrylique. Donne une finition perle résistante et flexible. Adhère bien aux surfaces farineuses.

PRODUITS APPARENTÉ :M0273-00 GRIS

UTILISATION :

Recommandé à l'intérieur et l'extérieur pour les surfaces ex. : gypse, bois, béton, stucco, brique, bardeaux et métal apprêté.

MODE D'EMPLOI:

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10° et 30° Celsius avec un pinceau à soies synthétiques, rouleau ou pistolet. Une couche suffit généralement sur les surfaces apprêtées. Enlever l'excédant de peinture sur les outils et nettoyer l'outillage à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.

PREPARATION DE LA SURFACE:

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de toutes contaminants, anciennes écailles de peinture ou efflorescence. Réparer les fissures avec un mortier ou mastic. Utiliser une couche d'apprêt sur nouvelles surfaces.

LIMITES ET RESTRICTIONS :

Éviter de peindre si l'humidité relative excède 85%.

NETTOYAGE DES SURFACES:

Attendre au moins 30 jours avant de laver. Éviter les nettoyeurs abrasifs ou un frotage excessif

RENDEMENT :

Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.

DILUTION:Le produit est prêt à l'emploi sans dilution.

STOCKAGE: Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé entre 15°C et 25°C. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Pour éviter le gel.

TEMPS DE SÉCHAGE:

Peut varier en fonction de la température, l'humidité relative et la porosité du substrat.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Point d'éclair: Aucun

Contenu en plomb: Aucun.

Contenu en Mercure: Aucun

ATTENTION !

Peut irriter les yeux s'il y a contact. Peut être nocif au contact avec la peau. Peut être nocif en cas d'inhalation. Peut être nocif en cas d'ingestion. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage .Garder sous clef. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.Tenir hors portée des enfants.Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste.

Aspect/Couleur: Liquide Gris

Odeur : légère

Brillant : 15°

Viscosité: 80 ± 3 KU.

Densité: 1.243 ± 0.03.

PH à 100% : 8.0-9.0

Solubilité dans l'eau: Complète

Composition:

Type de véhicule : Emulsion acrylique à base d'eau

Diluant:Eau,

Composés Organiques Volatils (COV): 112 g / l

Poids par Gallon: 10.36 ± .25 lbs

Solides par poids : 51 ± 2%

Solides par volume: 39 ± 2 %

Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):

1.5 mils ou 37.5 microns par couche (deux couches sont recommandées)

Épaisseur de Film Humide Re-
quise: (EFH) 3.8– 4.0 mil

Rendement:11-13 m²/litre mil

474-560 pi²/gal mil

Temps de séchage : Le temps de séchage peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface.

Sec au Toucher: 1 H dépendant de la température et de l'humidité.

Avant de repeindre: 2-3 h

Manutention: 1/2 Hr

Durée de vie : 02 ans dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.

Emballage: Formats disponibles
Gallon et seau (3.785 L & 18.9L).

APPLICATION

Température (°C): 15 à 30 °C
(59° to 86 °F)

Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche et en cas de malaise consulter immédiatement un médecin. NE PAS FAIRE VOMIR.

Consulter la fiche des données de sécurité (FDS), ainsi que les données et autres indications sur l'étiquette avant d'utiliser le produit.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES: Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini.

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

GARANTIE:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Humidité: Idéal: 50%. Max 85%.

Recommandations de matériel:

(Equipement Comparable est aussi convenable).

Pinceau : Au nylon / polyester

Rouleau : Utilisez un 3/8 "un -3 / 4" rouleau à poils synthétiques.

Pistolet : pulvérisateur de peinture sans air (filtrer à l'aide d'un coton à fromage avant d'ajouter le produit au pistolet

pulvérisateur)

Pression 2200-2400 psi

Buse: 0.015" – 0.019".

