

DESCRIPTION:

Un revêtement basé sur une résine acrylique à base d'eau qui donne une finition lustrée de haute qualité à séchage rapide. Résistant à l'eau et à l'humidité, il protège contre les intempéries tout en conservant son lustre.

PRODUITS APPARENTÉS : M0390-20, M0390-40 , M390-60, M390-80.

UTILISATION:

Recommandé pour usage industriel sur pratiquement tout métal bien préparé ou apprêté. Excellent pour l'application par trempage ou au pistolet.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues de graisse, d'huile, de rouille, d'anciennes écailles de peinture ou de poussière.

MODE D'EMPLOI:

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10 - 30°C au pinceau pour les retouches, rouleau et pistolet . Le produit est fourni et prêt à l'emploi.

NETTOYAGE :

Nettoyer l'équipement immédiatement après usage avec de l'eau tiède savonneuse. Ne pas laisser la peinture sécher avant de le nettoyer.

ENTRETIEN:

Pour assurer un maximum de lavabilité et durabilité, il faudrait attendre 30 jours avant tout lavage du film sec de la peinture. Pour enlever des taches, utiliser du tissu doux ou de l'éponge mouillée à l'eau et du phosphate trisodique. Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs ou bien gratter pour enlever les taches.

ENTREPOSAGE: Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé entre 5°C et 30 °C. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Eviter le gel.

MESURES DE SÉCURITÉ:

Point de flash: Aucun

Teneur en Plomb: Aucune.

Peut provoquer une irritation des yeux. Peut être légèrement irritant pour la peau. Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut être nocif en cas d'inhalation.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage. Garder sous clef. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.Tenir hors portée des enfants.

Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes,

Vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire.

Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste.

Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche et en cas de malaise consulter immédiatement un médecin.NE PAS FAIRE VOMIR.

Aspect/Couleur: Liquide opaque /Blanc.

Odeur : Très légère.

Niveau de lustre: 70-80 @ 60°

PH: 8.0-9.0

Viscosité: 80 ± 5 KU

@25°C/77° F.

Densité: 1.23 ± 0.05

Composés Organiques

volatiles: (COV) 130 g/L

Type de résine: Acrylique.

Composition Diluant:

Eau, glycols

Poids par Gallon (U.S.):

10.30 ± 0.25 lb/gal.

Solides par poids : 47 ± 2 %

Solides par volume : 34 ± 2 %

Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS):

1.0-1.5 mils, 25.0-37.5 microns,

Épaisseur de Film Humide

Requise: (EFH): 2.7– 4.1 mils

Couvance théorique:

578 sqft/gal, 14.1 m2/L,@1mil

(25 microns) EFS

Couvance réelle: (avec une perte de 15%.) la couvrance est de 490 sq ft/gal, 12.0 m2/L, @ 1.0 mil (25.0 microns) DFT

Temps de séchage:

Le temps de séchage peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface

Sec au toucher: Moins de 2 hrs

Recouvrir: 2-4 heures.

Durée de vie: 01 an, dans des récipients fermés correctement stockés dans un endroit frais et sec. Éviter le gel.

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES: Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini.

GARANTIE:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Emballage:

Gallons & Chaudières. (Formats disponibles:

946 ML, 3,785 L et 18,9 L).

Application

Température (°C): 10 to 30 °C
(50° to 86 °F)

Humidité Idéal: 50%. Maximum: 65%

Recommandations de matériel:

(Équipement Comparable est aussi convenable).

Rouleau : Utilisez un 3/8 "un -3 / 4" rouleau à poils synthétiques de couverture

Pistolet : pulvérisateur de peinture sans air

Pression: 2500 psi min.

Buse: 0.013" - 0.017"

