

M0645-00 MICCA SOLAR® ALKYDE POLYURÉTHANE LUSTRÉ

DESCRIPTION:

Revêtement à base de résines alkydes polyuréthane produisant un fini lustré résistant et lavable. .

PRODUITS APPARENTÉS

M0610-00 JAUNE—M0615-00 BOURGOGNE—M0625-00 ROUGE—M0630-00 NOIR— M0635-00 BRUN TABAC—M0645-00 BLEU—M0650-00 TERRE CUITE M0660-00 VERT—M0661-00 VERT FOREST-M0675-00 ORANGE—M0680-00 BRUN FONCÉ.

UTILISATION:

Recommandé pour l'extérieur pour: bois, métal, maçonnerie, portes, clôtures, chaises et balcons. Sur les surfaces neuves ou réparées, appliquer une couche de fond. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer (2) couches de finition.

MODE D'EMPLOI:

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer à une température entre 10-30° Celsius avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Nettoyer l'outillage avec de l'essence minérale.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches dépourvues d'anciennes écailles de peinture et de tout autres contaminants. Notez qu'il est préférable que les surfaces neuves, poreuses ou mates soient apprêtées d'une couche de fond.

RENDEMENT :

Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et la porosité de la surface.

NETTOYAGE:

Nettoyer avec notre M0060-00 pour éviter tout séchage de matériel.

LIMITES ET RESTRICTIONS: Éviter de peindre en plein soleil, sur une surface chaude ou si l'humidité relative excède 85%.

ENTREPOSAGE:

Garder dans un endroit sec et frais avec beaucoup de ventilation. Garder hors des flammes nues et des étincelles. La température de stockage est (5- 30) °C.

DILUTION: Il n'est pas nécessaire. Si nécessaire, 10% avec M0060-00.

INFORMATION DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ:

Contenu en plomb: Aucun

Point d'éclair (T.C.C.) 41°C.

ATTENTION:

Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer la somnolence ou des vertiges. Provoque une irritation cutanée.

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage .

Aspec/Couleur: Liquide bleu.

Niveau de lustre: 90 ± 5 °

Densité: 0.94 ± 0.10.

PH à 100% : NA

Viscosité: 75 ± 5 KU

Odeur: Légère

Point d'éclair (T.C.C.) 41°C.

Composition:

Type de véhicule: Huile / Alkyde

Solvants: Aliphatique sans odeur.

Composés Organiques volatiles: 399 g/l

Poids par Gallon:

7.86 ± 0.25 lb/gal.

Solides par poids: 60 ± 1 %

Solides par volume: 54 ± 1%

Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS): 1.0 – 1.5 mils par couche (deux couches sont recommandées)

Épaisseur de Film Humide

Requise: (EFH) 2.0-3.0 mils

Couvance Théorique:

21.2 m²/l, 866 pi²/gal-1.0mil.

Couvance réelle:

18 m² / litre 736.2 pi²/gal-mil.

Temps de séchage: Il peut varier selon la température, relative, humidité relative, texture et la porosité surface.

Sec au Toucher: 3-4 h.

Avant d'appliquer la 2ème

couche : 12-18 h.

Durée de vie: 01 an dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.

Emballage: Formats disponibles: 18,9 L , 3,79 L et 946 ml.

Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Tenir hors portée des enfants.

Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste. Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche **NE PAS FAIRE VOMIR**. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

Consulter la fiche des données de sécurité (FDS), ainsi que les données et autres indications sur l'étiquette avant d'utiliser le produit.

DISPOSITION DES RESIDUS.

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site www.eco-peinture.ca si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES: Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini.

GARANTIES:

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas où celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant.

Date d'émission: 26/09/2016.

Application

Recommandations de matériel:

(Équipement comparable également utilisable).

Pinceau: À poils naturels de bonne qualité.

Rouleau.

Airless Spray Pression de fluide grosseur de Buse grosseur de Filtre:

Pression: 2200-2400 psi

Buse: 0.013" – 0.015"

Grosseur du Filtre: 60.

