peinture MICCA inc. paint

FICHE TECHNIQUE
M0850-20 MICCA ANTIDÉRAPANT® REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT AU FINI TEXTURÉ 100 % ACRYLIQUE

DESCRIPTION

Une solution à haute viscosité à base de copolymère 100% acrylique spécialement formulée pour une application extérieur et intérieur durable à long termes. Cet enduit va protéger et embellir les surfaces extérieures.

PRODUITS APPARENTÉ

M0850-20 ; M0850-60 et GAMME DE COULEURS.

UTILISATION

Recommandé pour l'intérieur / l'extérieur pour surfaces de métal, murs et plancher de ciment, colonnes, écoinçons, murs de division, murs de soutiens, blocs et briques de ciment et béton, gypse, plafonds et le bois neuf ou vieilli. Également recommandé pour l'asphalte.

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, dépourvues d'anciennes écailles de peintures, libre de tout agent, laitance et dépourvues de tout contaminants. Les surfaces à peindre doivent avoir reçues une couche d'apprêt et un scellant approprié. Suivre les recommandations du manufacturier pour le temps avant de repeindre pour la couche d'apprêt. Toute efflorescence doit être nettoyée à l'acide muriatique et rincé vigoureusement à l'eau du robinet. Il est recommandé que le ciment doit être âgé d'un mois avant de peindre.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant l'usage. Appliquer sur la couche de fond appropriée à une température entre 10°-30°C. Utiliser un pinceau, pistolet ou un rouleau. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les prochaines 24hres ou si la surface est gelée.

Nettoyer l'outillage et l'équipement avec l'eau du robinet. Pour un meilleur résultat, deux couches sont recommandées soit de 4-6 heures entre les couches dépendant de la température et de l'humidité.

DILUTION

Le produit est prêt à l'emploi sans dilution.

LIMITES ET RESTRICTIONS

Éviter de peindre en plein soleil, sur une surface chaude ou si l'humidité relative excède 85%. Ne pas appliquer au soleil ardent.

DONNÉES TECHNIQUES SUR LE PRODUIT

Couleur	Base medium
Viscosité	98 ± 2 KU
Odeur	Légère
Rendement	Approximativement 0.94 - 1.41 m²/litre 38.5 - 57.8 pi²/gal

Note: N'inclus pas les pertes dues au variation d'application et de la surface. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et la porosité de la surface

Épaisseur de Film recommandée

10 - 15 mils

COV	≤ 120 g/L
Densité	1.26 ± 0.03
pH	8 - 9
Poids par Gallon	10.50 ± .25lbs.
Solides par poids	50 ± 1%
Solides par volume	36 ± 1%

Composition:

Liant	Émulsion 100% acrylique
Diluant	Eau
Pigments et additifs	Dioxyde de Titane, charges et agents surfactants

CONDITION D'APPLICATION

Température (°C)	10 à 30 °C (50 ° to 86 °F)
Humidité %	Idéal 50%. Max 85%.

Temps de séchage (à 25 °C et 50% d'humidité)

Sec au Toucher	30 - 60 minutes
Recouvrement	4 - 6 heures
Complet	7 jours
Manutention	2 - 4 Heures

Le temps de séchage peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini.

1740, BOUL ST-ELZÉAR OUEST, CHOMEDEY, LAVAL (QUÉBEC) H7L 3N2 TEL: (450) 686-1740 --- (514) 333-8500---FAX: (450) 686-0477

DISPOSITION DES RESIDUS

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures a quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif.

Pour plus d'informations, consultez le site **www.eco-peinture.ca** si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

GARANTIE

Dans le cas d'une garantie formelle ou tacite, par contrat ou découlant de la loi, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement de la marchandise dans le cas ou celle-ci serait trouvée défectueuse au moment de l'inspection. Les fabricants ne sont responsables d'aucune garantie (formelle ou tacite) faite par un de leurs agents, représentants ou employés concernant la marchandise ou le produit contenu dans ce contenant**.**

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Point d'éclair: Aucun

Contenu en plomb: Aucun.

Contenu en Mercure: Aucun

Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de protection .

Consulter la fiche des données de sécurité (FDS) du produit pour tous renseignements de santé et de sécurité, et d'autres indications sur l'étiquette avant d'utiliser le produit.

MATÉRIELS RECOMMANDÉS

Pinceau	Nylon /Polyester
Rouleau	3/8" -3/4" à poils synthétiques
Pistolet - Buse	0.019 - 0.021
Pression	2200-2500 psi

ENTREPOSAGE

Garder le produit dans un endroit ventilé, frais et sec entre 15 °C et 25 °C. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Éviter le gel.

Durée de vie :

1 ans dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.

Emballage

Contenants de 1 Gallon 3.785 L/Gallon et 1 seaux de 5 Gallons.(18.9L)

1740, BOUL ST-ELZÉAR OUEST, CHOMEDEY, LAVAL (QUÉBEC) H7L 3N2 TEL: (450) 686-1740 --- (514) 333-8500---FAX: (450) 686-0477