

PRODUIT	M2530-00 Lustré	FT76M253000R11
MARQUE	Micca Crystallo	
NOM	Vernis à base d'eau	

PRODUITS APPARENTÉ	M2550-00 Satiné M2540-00 Semi Lustré
---------------------------	---

DESCRIPTION

Micca Crystallo Clair donne un fini transparent de première qualité qui est extrêmement durable et très résistant à l'abrasion. Ce produit ne cause aucun jaunissement. Il sèche rapidement, a une très faible odeur et se nettoie avec de l'eau.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être propre, sèche et dépourvue de tout contaminant ou de substance, tel que la cire, pouvant altérer l'adhérence. Ne pas utiliser de laine d'acier ou de papier sablé oxydé. Ne pas appliquer sur une teinture alkyde. Utiliser la série Micca M2500 pour la coloration des surfaces de bois.

UTILISATION

Spécialement formulé pour les plancher en bois, les meubles et les cabinets. Le produit paraît laiteux, mais donne un fini transparent une fois sec. Son utilisation est très simple et n'a pas d'odeur désagréable. Appliquer plusieurs couches dans la même journée et compléter l'application sans devoir quitter la maison.

ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit sec et frais avec une ventilation adéquate. Protéger contre le gel.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant et occasionnellement durant l'utilisation. Appliquer dans des conditions de ventilation adéquate à l'aide d'un pinceau, un tampon applicateur ou un applicateur en peau de mouton. L'application au rouleau n'est pas recommandée. Durant l'application, éviter la formation de bulle d'air. Sabler légèrement et enlever la poussière entre les couches. Trois couches sont recommandées pour de meilleurs résultats.

PRÉCAUTION

Irritant, éviter le contact avec les yeux et la peau.
Garder hors de la portée des enfants.
PREMIER SOINS :
Contient une petite quantité d'ammoniaque. Si contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau. Si avalé, appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour usage à l'intérieur. Attendre deux heures avant de recouvrir. Ne contient aucun plomb ou mercure.	Viscosité	34 ± 2 Zahn no.2
	Brillant	90 minimum
	Temps de séchage	1 – 2 h
	Poids solide	32 ± 1 %
	Volume solide	30 ± 1 %
	Étalement	10-14 m ² /litre